

高精細 生体適合 歯科・医療

Formlabs BioMed White レジン Form 3B / Form 2 専用 1L

硬度 80D の硬質な白い生体適合性レジンです。実使用される医療器具やその部品、カッティング／穿孔用ガイド、解剖学的モデル、サージカルツールやテンプレートに使えます。USP Class VI に分類されています。

メーカー **Formlabs** 種別 材料(レジン) 分類 3Dプリンター用材料・3Dプリンター用レジン 商品管理番号 f3-biomed-white-resin
商品ページ <https://i-maker.jp/i/f3-biomed-white-resin>

販売価格(税抜) 49,000 円 税込 53,900 円・送料 1,210 円(税込)	硬度 80D	破断伸び 10 %	容量 1 L カートリッジ
---	------------------	---------------------	----------------------------

01 価格と買い方

販売価格	49,000 円 (税抜) / 53,900 円(税込)
容量	1L カートリッジ
送料	通常送料 1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1〜3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

光造形 3D プリンター	Form 4B / Form 4BL / Form 3B / Form 3BL / Form 2
後処理機器	Form Wash(洗浄)・Form Wash V2(洗浄)・Form Cure(二次硬化)・Form Cure V2(二次硬化)

このページは Form 3B 系の 1L カートリッジです。Form 4B / Form 4BL でお使いの場合は、お手数ですがお問い合わせください。

03 同シリーズとの比較

材料	税抜	特徴
BioMed Clear	62,000円	透明・高強度
BioMed Amber	44,000円	高強度・高剛性
BioMed Black	44,000円	マットな黒
BioMed White	49,000円	硬質の白

同じ機種で使える材料。各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>>

06 つくれるもの



プレート



器具・模型



部品

Formlabs BioMed White レジン Form 3B / Form 2 専用 1L

07 造形から仕上げまでの流れ

1 造形 PreForm で材料に BioMed White を選び、そのまま造形します。	2 洗浄 IPA、または IPA 代替洗浄液 3DMedSupo で洗います。公式の洗浄条件は、99% IPA を入れた Form Wash で 5 分です。	3 二次硬化 Form Cure で 60 °C・60 分です。	4 仕上げ サポートを外し、跡をやすりで整えます。
---	---	--	---

08 後処理の条件(洗浄・二次硬化)

工程	条件
洗浄	IPA または 3DMedSupo(IPA 代替洗浄液)・IPA は Form Wash で 5 分(99% IPA)
二次硬化 Form Cure	完全硬化: 製造ガイドの手順に従う(関連資料の製造ガイド)
二次硬化 Form Cure V2	完全硬化: 製造ガイドの手順に従う(関連資料の製造ガイド)

出典: Formlabs 公式の設定ページ(2026-10-20 確認)。Form Cure = <https://formlabs.com/support/Form-Cure-Time-and-Temperature-Settings> / Form Cure V2 = <https://formlabs.com/support/Form-Cure-2nd-Generation-time-and-temperature-settings/>。大きく厚い造形品は時間を長めに(公式)。

09 主要スペック

材料の種類	生体適合性レジン・硬質の白
最大引張強さ	45.78 MPa
破断伸び	10%
引張弾性率	2020.16 MPa
曲げ強さ	74.46 MPa(5% ひずみ時の曲げ応力)
曲げ弾性率	2020.16 MPa
荷重たわみ温度	67.0 °C(@0.45 MPa) / 52.4 °C(@1.8 MPa)
硬度	80D
アイゾット衝撃強さ	15.11 J/m(ノッチ付き) / 269.03 J/m(ノッチなし)

出典: Formlabs 公式(formlabs.com/jp/materials/tough-durable/)・TDS 2026-09-07 転記。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

10 一緒に使う商品(他に要るもの)

レジンタンク V2.1 Form 3 / 3B 専用 材料を替えるときの予備に https://i-maker.jp/i/flexible-resin-tank	ビルドプラットフォーム 2 Form 3 / 3B / 2 専用 造形物が外しやすい 2 代目 https://i-maker.jp/i/build-pratform2	ビルドプラットフォーム Form 3 / 3B / 2 専用 造形を止めずに回すために https://i-maker.jp/i/build-pratform	3DMedSupo 17.7L IPA 代替の洗浄液 https://i-maker.jp/i/3d-medsupo-17l
--	--	--	---

11 関連資料(メーカー公式)

SDS(安全データシート)	https://media.formlabs.com/m/2f90754be263661d/original/-JP-Safety-Data-Sheet-BioMed-White-Resin.pdf
TDS(技術データシート)	https://formlabs-media.formlabs.com/datasheets/2201657-TDS-JP-0.pdf
二次硬化の設定表(Form Cure / Form Cure V2・英語)	https://formlabs.com/support/Form-Cure-Time-and-Temperature-Settings https://formlabs.com/support/Form-Cure-2nd-Generation-time-and-temperature-settings/
製造ガイド(Manufacturing Guide・英語)	https://media.formlabs.com/m/42ec6770565bde8a/original/BioMed-White-Manufacturing-Guide.pdf

SDS・TDS は Formlabs 公式(formlabs.com)の日本語 PDF(英語版は明記)。

12 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 無料サンプル: <https://i-maker.jp/form/sample>
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)